



# BRIGLIADORI

## FORNACE CALCE



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

### MALTA PRONTA BM2 MANUALE FINE

CE 11  
EN 998-1

Cod. prodotto 57

Malta da intonaco per interni ed esterni a scopi generali (GP)

#### DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO

La **Malta Pronta BM2 Manuale Fine** è una malta a base di **Calce Idraulica Naturale NHL 5** (di nostra produzione certificata secondo norma EN 459-1), sabbie carbonatiche selezionate, pozzolana naturale e regolatori di lavorabilità. E' espressamente formulata per l'esecuzione di intonaci traspiranti interni e esterni di murature in laterizio, tufo, pietra, mattone e miste.

Per la sua elevata traspirabilità la **Malta Pronta BM2 Manuale Fine** trova il giusto utilizzo nel restauro, nelle ristrutturazioni e in bioedilizia.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0 - 1,2 mm
Acqua di impasto	: 18-19% circa
Resa	: 15-16 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore a seconda del supporto
Massa volumica impastata	: 1,85 kg/dm <sup>3</sup>
Resistenza a compressione (classe)	: CS II
Tempo di impasto con agitatore meccanico	: 2-3 minuti
Tempo di impasto in betoniera	: 3-5 minuti
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Assorbimento d'acqua (classe)	: W0
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo ( $\mu$ )	: $>5 < 20$
Conducibilità termica (W/m·K)	: $\lambda=0,83$
Adesione (N/mm <sup>2</sup> )	: $\geq 0,2$ FP:B
pH	: $> 12$
Confezioni	: sacco 25 kg

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

La **Malta Pronta BM2 Manuale Fine** va sempre applicata su sottofondi precedentemente inumiditi, puliti e non friabili al fine di favorirne l'aderenza e il corretto processo di presa. Le irregolarità del supporto superiori a 2 cm devono essere preparate almeno 2 giorni prima.

Miscelare la malta in betoniera per circa 5 minuti o con agitatore meccanico a basso numero di giri per circa 3 minuti con 4,5/5 lt di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di prodotto sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Procedere poi per spessori di 1-2 cm per mano dopo aver inumidito i precedenti.

E' sempre buona norma nella costruzione di intonaci applicare un primo rinzafo e lasciarlo asciugare.

Procedere poi per spessori di 1-2 cm per mano dopo aver inumidito i precedenti.

Nel caso si effettuino le tradizionali fasce si consiglia di farle esclusivamente con la **Malta Pronta BM2 Manuale Fine**.

Non applicare su supporti in gesso, su supporti verniciati o friabili e su supporti misti senza adeguata preparazione preventiva (rete, rinzafo, ecc...) onde prevenire possibili fenomeni fessurativi.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai +35°C. Proteggere le superfici dal sole battente e dal vento. Curare la stagionatura inumidendo il prodotto indurito nelle prime 24 ore.

Essendo l'intonaco estremamente poroso e traspirante va rifinito con materiali dalle simili comprovate caratteristiche di traspirabilità.

#### IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024

BRIGLIADORI FORNACE CALCE s.r.l.

Via Celletta dell'Olio 1731 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) telefono +39 0541 626144 - 626066 - C.F. e P.IVA 04241400409

[www.fornacebrigliadori.it](http://www.fornacebrigliadori.it)