



BRIGLIADORI

FORNACE CALCE



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

RASANTE PER SAGRAMATURE

CE 16
EN 998-1

Cod. prodotto 52

Malta colorata per interni ed esterni (CR)

DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **RASANTE PER SAGRAMATURE** è un rasante fine a base di **Calce Idraulica Naturale NHL5** (di nostra produzione certificata secondo norma EN 459:1) e sabbie selezionate. E' una malta idonea per applicazioni a pennello o spatola.

Si può applicare su vecchi intonaci stabili resistenti e perfettamente ancorati, mattoni, tufo e supporti misti.

In base alla richiesta della "committenza" si possono impiegare aggregati carbonatici e silicei.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: a campione
Aspetto	: premiscelato in polvere
Granulometria aggregati	: 0-0,4 mm (o in base alla campionatura)
Resa	: 2-3 kg/m ² circa per 2 mani (a seconda dello spessore)
Massa volumica apparente	: 1,30 kg/dm ³
Massa volumica dell'impasto	: 1,75 kg/dm ³
pH	: > 12
Acqua d'impasto	: 28% circa
Tempo di vita dell'impasto	: 30 minuti
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Confezioni	: sacco 20 kg o 25 kg

MODALITA' DI APPLICAZIONE

I supporti devono essere puliti, privi di parti friabili, oli, gesso o quant'altro ne possa pregiudicare l'aggancio.

Bagnare bene i supporti specialmente se in laterizio.

Impastare il **RASANTE PER SAGRAMATURE** con acqua (5,5 - 6 lt per sacco da 20 kg oppure 7 - 7,5 lt per sacco da 25 kg) con impastatore a basso numero di giri per 3 minuti onde ottenere una boiaccia fluida priva di grumi. Lasciare riposare per almeno 5 minuti e impastare per un altro minuto.

Applicare il prodotto a spatola in legno o plastica o a pennello entro 30 minuti.

Se la malta tende a rapprendere non eccedere nell'aggiunta di acqua.

Applicare il rasante a 1 mano (effetto velatura) o a 2 mani (effetto più coprente). Si raccomanda di procedere con la eventuale seconda mano non appena la prima è andata in presa.

Non applicare su malte da risanamento.

Non applicare in pieno sole su superfici surriscaldate o in presenza di forte vento.

Proteggere la muratura dalla pioggia per le prime 48 ore.

Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

Temperatura di impiego: + 5° C ÷ + 30°C.

IMPORTANTE

Per applicazione a pennello è consigliabile aggiungere all'acqua di impasto il lattice di ripresa nel rapporto 1:3

IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024

BRIGLIADORI FORNACE CALCE s.r.l.

Via Celletta dell'Olio 1731 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) telefono +39 0541 626144 - 626066 - C.F. e P.IVA 04241400409

www.fornacebrigliadori.it