



# BRIGLIADORI

## FORNACE CALCE



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

### MALTA PER RASATURE

CE 11  
EN 998-1

Cod. prodotto 44

**Malta da intonaco per interni ed esterni per scopi generali (GP)**

#### DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

La **Malta per Rasature** è una malta pronta per interno e esterno a base di **Calce Idraulica Naturale NHL 5** di nostra produzione (certificata secondo norma EN 459-1).

E' particolarmente indicata per rasare vecchie facciate, intonaci irregolari o danneggiati, per pareggiare superfici avvallate di muri in laterizio, pietra e tufo.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0 - 1,2 mm
Acqua di impasto	: 21% circa
Resa	: 13-14 kg/m <sup>2</sup> /cm spessore
pH	: > 12
Tempo di miscelazione in betoniera	: 3-4 minuti max
Tempo di miscelazione con trapano a frusta	: 2-3 minuti max
Resistenza a compressione (classe)	: CS I
Adesione (N/mm <sup>2</sup> )	: ≥ 0,2 FP:B
Reazione al fuoco (classe)	: A1
Assorbimento d'acqua per capillarità (classe)	: W0
Conducibilità termica (W/m·K)	: λ=0,50
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	: >5<20
Massa volumica impastata	: 1.840 kg/m <sup>3</sup>
Spessore minimo per strato	: 2 mm
Spessore massimo per strato	: 10 mm
Confezioni	: sacco 25 kg

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Gli intonaci di fondo devono essere solidi, sufficientemente induriti, privi di oli, grassi, disarmanti e pitture.

In caso di supporti vecchi rimuovere completamente superfici friabili e incoerenti.

Bagnare sempre abbondantemente il supporto prima della stesura (si consiglia un'ulteriore idratazione del supporto la sera prima dell'applicazione).

Per supporti molto deboli si consiglia un pre-consolidamento superficiale con silicato di potassio.

La **Malta per Rasature** va impastata in betoniera per 3-4 minuti max o con agitatore meccanico a basso numero di giri per 2-3 minuti max con circa 5- 5,5 lt di acqua per sacco da 25 kg.

Applicare la malta nello spessore da 2-10 mm per volta.

Attendere possibilmente un giorno prima dell'applicazione di un eventuale secondo strato.

Essendo una malta per rasatura estremamente porosa e traspirante va rifinita o tinteggiata con materiali che abbiano elevate caratteristiche di diffusione al vapore.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

Non applicare in giornate molto calde e ventose, in caso di pioggia battente o in previsione di possibili gelate notturne.

La **Malta per Rasature** ha una presa lenta per cui va protetta dal gelo i primi 2-3 giorni.

Essendo una malta a base di Calce Idraulica Naturale non pigmentata, la colorazione può avere tonalità diverse a seconda dei lotti di produzione.

#### IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l'umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.

Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.

Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell'applicatore.

Scheda aggiornata Gennaio 2024